



**Canor Acoustics
Production**

Akustik neu Entdecken

DIN 7715 Teil 5

Maße und Toleranzen für Dichtungsplatten, Plattenzuschnitte und Stanzartikel
PUR-Weichschaumstoffe können aufgrund der Materialeigenschaft
nur nach Klasse P3 geschnitten werden

Nennmaßbereich [mm]				Klasse P1	Klasse P2	Klasse P3
	0	bis	1,6	± 0,2 mm	± 0,2 mm	± 0,4 mm
über	1,6	bis	4	± 0,2 mm	± 0,3 mm	± 0,4 mm
über	4	bis	6,3	± 0,2 mm	± 0,4 mm	± 0,5 mm
über	6,3	bis	10	± 0,3 mm	± 0,5 mm	± 0,6 mm
über	10	bis	25	± 0,3 mm	± 0,6 mm	± 0,8 mm
über	25	bis	40	± 0,4 mm	± 0,8 mm	± 1,0 mm
über	40	bis	63	± 0,5 mm	± 1,0 mm	± 1,5 mm
über	63	bis	100	± 0,6 mm	± 1,2 mm	± 2,0 mm
über	100	bis	160	± 0,8 mm	± 1,4 mm	± 2,5 mm
über	160	bis	250	± 1,0 mm	± 1,6 mm	± 3,0 mm
über	250	bis	400	± 1,6 mm	± 2,5 mm	± 5,0 mm
über	400			0,5 %	0,8 %	1,5 %