



CAP100

Akustik neu Entdecken

COPULARI – 1-K-MS-Polymerklebstoff

- >> 1-komponentig, feuchtigkeitsvernetzend
- >> Silikon- und lösemittelfrei
- >> Thixotrop, nicht schäumend
- >> Hohe Anfangshaftung, elastische Klebefuge
- >> Überlackierbar und witterungsbeständig
- >> Breites Haftungsspektrum ohne Primer



Anwendungsbereiche:

- >> Verklebung von CAP Akustikprodukten (Melinova, Akustikplatten, Baffeln, Dämmstreifen, Soundkiller®)
- >> Haftet auf: Beton, Putz, Zement, Keramik, Glas, Metallen, Holzwerkstoffen
- >> Abdichtung von Bauplattenfugen im Nassbereich
- >> Einsatz in lebensmittelnahen Bereichen
- >> Aluminiumverklebung nur mit vorbehandelten/lackierten Oberflächen

Technische Daten:

- >> Hautbildezeit (trocken, 20°C, 50% r. F.): ca. 10 min
- >> Hautbildezeit (nass, 20°C, 50% r. F.): ca. 4 min
- >> Aushärtezeit (2 mm Klebstoffraupe, 20°C, 50% r. F.): 24 h
- >> Mindestverarbeitungstemperatur: +5°C
- >> Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
- >> Filmeigenschaft nach Aushärtung: elastisch

Verarbeitungshinweise:

- >> Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein
- >> Auftrag in Raupenform mit Kartuschen- oder Beutelpistole
- >> Bei schweren oder vertikalen Verklebungen mechanische Fixierung empfohlen
- >> Endfestigkeit nach vollständiger Aushärtung



Hinweis: Angaben basieren auf Laborwerten. Eignung für spezifische Anwendungen durch eigene Tests prüfen!

📍 Röntgenstr. 14,

95478 Kemnath

☎ (0) 9195 / 6 99 99 70

✉ info@cap100.de

🌐 www.cap100.de